



아이생각 리프레쉬(REFRESH)



01

아이생각 리프레쉬란?

신축건물에서 발생하는 포름알데히드 등 유해물질을 흡수해 새집증후군을 방지하도록 설계된 제품으로 건강친화형 주택건설 기준에 적합합니다. 인체에 유해한 유기용제 및 중금속 성분을 사용하지 않고, 휘발성 유기 화합물(VOC)의 함량을 최소화한 친환경 수성페인트입니다.

02

아이생각 리프레쉬 용도

콘크리트, 시멘트, 몰탈, 석고보드 등의 건축물의 내부용 수성도로

03

아이생각 리프레쉬 특징



우수한 포름알데히드 흡착성능



우수한 항균, 항곰팡이 성능



KSM 6010 2종 1급에 준함



건강친화형 주택건설 기준 적합



우수한 시공성



공기정화 기능



04

아이생각 리프레쉬 사용방법

- **표면처리**
피도면에는 먼지, 레이턴스 및 유분 등의 오염이 없도록 깨끗이 처리하고 잘 건조시켜야 합니다.
- **도장기구**
붓, 로라, 스프레이
- **작업기상조건**


대기온도	5~35℃
상태습도	85% 이하

05

시험성적서



KSM 6010 2종1급



포름알데히드
흡착률/적산흡착량



항균/항곰팡이

06

물성자료

마감상태	무광
색상	백색
피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈
조성	1액형
부피고형분	37.67% (백색)
추천건조도막두께	60μm
도장회수	2회
이론도포면적	6.28 m ² /L (건조도막두께 60μm시) ※도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25℃) 고화건조	1시간 이내
재도장간격	3시간 이후
희석률	10%이내(도료부피비)
희석제	물
저장기간	12개월 (5~35℃ 실내보관시)



※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

SAMHWA

• 서울 사무소 : 서울특별시 종로구 돈화문로 58(묘동 125번지) TEL. 02)765-3641~7 FAX. 02)765-0447
• 본사 및 공장 : 경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동 677) TEL. 031)499-0394 FAX. 031)499-0399

서울영업소	TEL.02-323-3641	FAX.02-745-2445	대전영업소	TEL.042-626-1101~2	FAX.042-626-1103	전주영업소	TEL.063-246-7408~9	FAX.063-246-7407
인천영업소	TEL.032-424-7515~7	FAX.032-424-7518	아산영업소	TEL.041-425-2363	FAX.041-425-2364	창원영업소	TEL.055-231-4934	FAX.055-231-4935
수원영업소	TEL.031-251-8474~6	FAX.031-251-8478	대구영업소	TEL.053-358-4580~2	FAX.053-358-4583	산업용팀	TEL.031-499-2435	FAX.031-497-1555
북서울영업소	TEL.031-853-7201~3	FAX.031-853-7204	부산영업소	TEL.051-583-7001~2,4	FAX.051-583-7005	건축용팀	TEL.02-323-3831	FAX.02-745-2446
원주영업소	TEL.033-766-7735~6	FAX.033-766-7739	광주영업소	TEL.062-529-8876~7	FAX.062-526-5779	기술영업팀	TEL.02-765-3641	FAX.02-323-3676

고객상담실 | 1544-5357 홈페이지 | www.samhwa.com